

HVAC SUPER PRO



- 1,85 oz miktarında ayrı ayrı paketlenmiş kutularda sunulur.
- Lehimsiz tek parça bakır bağlantı sunar.
- 20 saniyede hazırlanan kür 3 dakika da yapıştırır.
- 12 dakika içerisinde 850 psi soğutucu basıncına dayanacak hale getirir.
- Alümyum için 1 dakika yapıştırma süresi vardır ve 4 dakika da hazırlanır.
- Yaklaşık 2 saat içerisinde yapıştırmaya hazırlanan kür, 1200 psi soğutucu akışkan basıncına dayanacak hale getirir.
- Tüm soğutucu gaz ve yağlarla uyumludur.
- Genellikle bakır ve pirinç bağlantılarının yapıştırılmasında kullanılır.
- Sıcaklık aralığı hazırlanan kür sonrası; -65° F ile 350° F (-54° C ile 176° C)
- Bakır, alüminyum ve pirinç ürünlerinin tüm kombinesinin yapıştırılmasında kullanılır.
- Tek parça formül ile kolay kullanım sağlar ve hiçbir karıştırma gerektirmez.
- Kap açıldıktan sonra 12 ay boyunca kullanılabilir.
- Standart ASES bağlantıları için kullanılır, pahalı alet ve özel parçalar kullanılması gerekmez.
- Bir kap ile ½" boru ve aşağıdaki ölçülerde 200 kez kullanılabilir.
- %15 gümüş kaynak teli ile yapılan kaynak bu ürünün yapıştırma maliyetinden % 25 daha pahalıya mal olmaktadır.
- Tüm onarım ve yeni montaj işlerinde kullanılır.
- Çalışma aralığı -65° F ile 350° F (-54° C ile 176° C) sıcaklık aralığında 1200 psi basınca dayanır.

HIGHSIDE
CHEMICALS INC.
BAKIM&ONARIM VE TEMİZLİK
KİMYASALLARI

HIGHSIDE TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ
FRİGOVEN
SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
destek@frigoven.com.tr / (212) 2376060
www.frigoven.com.tr & www.highside.com.tr